

SITEDRAIN™ STRIP 6000 SERIE

DRENAJES DE CAPA PREFABRICADOS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los productos de drenaje de tiras de geocompuestos de la serie 6000 de SITEDRAIN Strip están compuestos por un núcleo perforado polimérico con hoyuelos completamente envuelto en geotextil. El geotextil permite que el agua pase mientras retiene los materiales de relleno. El núcleo perforado permite la recolección de agua desde todos los lados y proporciona una trayectoria de flujo continuo a las salidas de drenaje designadas.

Los productos de la serie Strip 6000 de SITEDRAIN ofrecen una alternativa de ingeniería de valor para tuberías perforadas y sistemas de drenaje de subsuelo agregados en aplicaciones que requieren resistencia moderada y alta capacidad de flujo. Hay varias opciones de geotextil y anchos de productos disponibles para cumplir con los requisitos específicos del proyecto.

PROPIEDAD ¹	MÉTODO DE PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDA	6400	6400-T	6600	6800
GEOTEXTIL						
Material ²			PP, NPNW	PP, SBNW	PP, NPNW	PP, NPNW
Supervivencia	AASHTO M288	Class	3	3	2	1
Agarre la resistencia a la tracción	ASTM D4632	lbs	135	150	195	245
		N	601	667	867	1,090
Agarrar el alargamiento	ASTM D4632	%	60	50	60	60
Punción CBR	ASTM D6241	lbs	365	295	505	580
		N	1,624	1,312	2,246	2,580
Desgarro trapezoidal	ASTM D4533	lbs	60	70	85	100
		N	267	310	378	445
Resistencia UV	ASTM D4355	% / 500 Hrs	70	70	70	70
Tamaño de apertura aparente (AOS) ³	ASTM D4751	sieve	70	80	70	80
		mm	0.212	0.180	0.212	0.180
Permitividad	ASTM D4491	sec ⁻¹	2.4	1.0	2.1	1.8
Tasa de flujo del agua	ASTM D4491	gpm / pie ²	175	70	155	135
		Lpm / m ²	7,130	2,850	6,315	5,501
NÚCLEO						
Fuerza compresiva	ASTM D6364	psf	6,000	6,000	6,000	6,000
	ASTM D1621	kPa	287	287	287	287
Espesor	ASTM D5199	in	1.0	1.0	1.0	1.0
		mm	25.4	25.4	25.4	25.4
Tasa de flujo en el plano ⁴	ASTM D4716	gpm/pie	21	21	21	21
		Lpm/m	261	261	261	261

¹ A menos que se indique lo contrario, todas las propiedades físicas y de rendimiento enumeradas son Valor típico o Valor de rollo promedio mínimo (MARV) como se define en ASTM D4439.

² PP = Polipropileno; NPNW = no tejido perforado con aguja; WM = monofilamento tejido; SBNW = No tejido hilado

³ Los valores para AOS representan el Valor de rollo promedio máximo (MaxARV).

⁴ Caudal en el plano medido a una carga de compresión de 3,600 psf (172 kPa) y un gradiente hidráulico de 1.0.

Toda la información técnica contenida en este documento es precisa a partir de su publicación. AWD se reserva el derecho de realizar cambios en productos y publicaciones sin previo aviso. Consulte nuestro sitio web para obtener la información técnica más actualizada disponible.